



DESCRIPCION

ADIPROCEM-EPOMIX es un agente promotor de adherencia integrado con áridos especiales, destinados a aumentar la adherencia del yeso en superficies de hormigón o estucos.

USOS

Para mejorar la adherencia de enlucidos de yesos o capas de morteros de cementos sobre: Mortero u hormigones nuevos o antiguos, planchas de fibrocemento, yeso cartón, etc.

MODO DE EMPLEO

Preparación de La Superficie

Es necesario antes de aplicar **ADIPROCEM-EPOMIX** lavar la superficie a tratar con una solución de Ácido Muriático al 10%. Luego debe enjuagarse el sustrato con agua potable. Después de haber realizado estos dos procedimientos de acondicionamiento de la superficie debe humedecerse la superficie antes de aplicar **ADIPROCEM-EPOMIX**.

Revolver enérgicamente hasta lograr la uniformidad del producto antes de aplicar. Repetir la agitación periódicamente, Aplicar **ADIPROCEM-EPOMIX** sobre la superficie con brocha o rodillo formando una película delgada y homogénea. Evite la formación de aposamientos o escurrimientos por exceso de producto.

Una vez aplicado **ADIPROCEM-EPOMIX** se podrá aplicar el enlucido de yeso cuando el material haya ya iniciado la polimerización o posteriormente con **ADIPROCEM-EPOMIX** seco y adherido.

Aplique una capa delgada de yeso, espere a que fragüe y continúe el enlucido en forma habitual. No aplicar enlucido de yesos en espesores mayores a 20 mm.

En estuco solo en espesores normales, inferiores a 15 mm una vez aplicado **ADIPROCEM-EPOMIX** chicotear una capa delgada de 5 mm aprox. de mortero.

Continuar con el proceso normal de estuco 24 horas después como mínimo.

INFORMACION TECNICA

Apariencia : Líquido viscoso
Color : Celeste
Densidad : 1,25 +/- 0,02 grs/cm³.

PROPIEDADES

ADIPROCEM-EPOMIX viene listo para ser usado, es fácil y rápida aplicación, se debe agitar antes de cada uso, para mantener su uniformidad durante la aplicación. Se aplica con brocha o rodillo, es importante obtener el rendimiento especificado y la textura rugosa uniforme en toda la superficie. Reduce notablemente los costos y tiempos en una faena, al no ser necesario el puntereo para dar un perfil adecuado de adherencia. Adicionalmente, puede avanzar con **ADIPROCEM-EPOMIX** independiente del avance de la aplicación del yeso o estuco. La superficie de adherencia y la rugosidad es mayor, en relación a la que se obtiene al punterear o con promotores de adherencia tradicionales.

RENDIMIENTO

El rendimiento de **ADIPROCEM-EPOMIX** aproximado es de mínimo 7 m²/kg de producto aplicado con rodillo.

OBSERVACION IMPORTANTE

La temperatura ambiente para la aplicación de **ADIPROCEM-EPOMIX** debe estar sobre los 10° C, debido a la formación de cristales de hielo. Jamás se debe punterear y usar **ADIPROCEM-EPOMIX** simultáneamente.

ALMACENAMIENTO

ADIPROCEM-EPOMIX tiene una vida útil de almacenamiento 12 meses.

Teléfonos: +562 2747 1101 / +562 2738 5428

Dirección: Cerro Los Cóndores #9701, Galpón 6, Quilicura, Santiago de Chile

Web: www.adiprocem.cl / Email: contacto@adiprocem.cl



FORMATOS

- Tineta de 20 kilos

La información contenida en esta publicación se basa en nuestro conocimiento actual, verdadera y precisa, pero toda recomendación o sugerencia realizada es sin garantía, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.

Puente Adherente para Yeso y Estuco

ADIPROCEM-EPOMIX

Teléfonos: +562 2747 1101 / +562 2738 5428

Dirección: Cerro Los Cóndores #9701, Galpón 6, Quilicura, Santiago de Chile

Web: www.adiprocem.cl / Email: contacto@adiprocem.cl