



DESCRIPCION

ADIPROCEM-EPOSET 2, es un promotor para yesos y que se presenta en dos componentes: una líquida y otra sólida. Su empleo está orientado a incrementar notablemente la adherencia del yeso sobre el estuco u hormigón, sin necesidad de aplicar el yeso inmediatamente después del aditivo promotor.

CAMPO DE APLICACION

Como puente de adherencia para enlucidos de yeso sobre hormigón o morteros en cielos, muros, etc.

MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar **Eposet 2**, la superficie debe estar exenta de polvo, partes sueltas, aceites, restos de desmoldantes o membrana de curado que impidan una buena adherencia. La limpieza puede realizarse en forma mecánica y/o química. En este último caso recomendamos **Adiprocem Muriático** en una dilución del 10%. Enjuagar con cuidado. Se debe saturar la superficie con agua sin dejar agua libre antes de aplicarlo.

La temperatura ambiente tiene que estar sobre los 5°C

ADIPROCEM-EPOSET 2 se debe utilizar puro, mezclando la parte líquida con la parte sólida. (la proporción es de 2 partes sólidas por 1 parte líquida). Revolver hasta obtener una consistencia espesa y homogénea (aprox 5 minutos). Se aplica el producto con brocha o rodillo sobre la superficie, antes de aplicar el yeso se debe dejar secar mínimo 24 horas o en un tiempo posterior máximo de 4 días; quedando una película de gran rugosidad permitiendo la correcta adherencia del yeso al muro o cielo.

Espesor del enlucido de yeso admisible es de 10 mm. Para espesores mayores se debe ayudar con puntereo.

INFORMACION TECNICA

Apariencia (A) bidón : Líquido blanco

Apariencia (B) saco : Polvo color gris

PROPIEDADES

ADIPROCEM-EPOSET 2 mejora notablemente las propiedades de los yesos, aumentando la adherencia y evitando las sopladuras que se producen en este tipo de recubrimiento.

Al utilizar **ADIPROCEM-EPOSET 2** se elimina el puntereo antes de aplicar el yeso, todo esto previa labor de limpieza de la superficie.

RENDIMIENTO

El rendimiento de **ADIPROCEM-EPOSET 2**, es de 500 – 600 gr/m².

PRECAUCIONES

- Utilizar guantes y lentes de seguridad.
- Limpiar los utensilios a utilizar con abundante agua.
- Agitar el producto antes de usar.
- No dejar congelar la parte líquida.
- Evite el contacto con los ojos y la piel (caso contrario lavar con abundante agua).

OBSERVACION IMPORTANTE

ADIPROCEM-EPOSET 2 no debe utilizarse a temperaturas bajo 5°C. Si se previenen temperaturas bajo los 5°C en las siguientes horas, no es aconsejable realizar la faena, pues la formación de cristales de hielo afectará el resultado.

ALMACENAMIENTO

ADIPROCEM-EPOSET 2 tiene una vida útil de almacenamiento de 6 meses en envases cerrados y en un lugar fresco y seco.

Teléfonos: +562 2747 1101 / +562 2738 5428

Dirección: Cerro Los Cóndores #9701, Galpón 6, Quilicura, Santiago de Chile

Web: www.adiprocem.cl / Email: contacto@adiprocem.cl



FORMATOS

- Juego de 30 kilos (Tineta de 10 kilos + Saco de 20 kilos)

La información contenida en esta publicación se basa en nuestro conocimiento actual, verdadera y precisa, pero toda recomendación o sugerencia realizada es sin garantía, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.

Puente Adherente para Yesos de 2 Componentes
ADIPROCEM-EPOSET 2

Teléfonos: +562 2747 1101 / +562 2738 5428

Dirección: Cerro Los Cóndores #9701, Galpón 6, Quilicura, Santiago de Chile

Web: www.adiprocem.cl / Email: contacto@adiprocem.cl