



DESCRIPCION

ADIPROCEM-EPOSET es un aditivo líquido en base a polímeros vinilacrilicos, destinados a aumentar la adherencia del yeso en superficies de hormigón o estucos.

CAMPO DE APLICACION

- Como puente de adherencia para enlucidos de yeso sobre hormigón o morteros en cielos, muros, etc.
- Como promotor de adherencia para los pegamentos de papeles murales, sobre todo en caso de existir problemas de adherencia.

MODO DE EMPLEO

Preparación De La Superficie

Es necesario antes de aplicar **ADIPROCEM-EPOSET** lavar la superficie a tratar con una solución de **Ácido Muriático** al 10%. Luego **debe enjuagarse** el sustrato con agua potable.

Después de haber realizado estos dos procedimientos de acondicionamiento de la superficie debe humedecerse la superficie antes de aplicar **ADIPROCEM-EPOSET**.

Aplicar una primera capa de yeso dejando que ancle bien; siempre la aplicación del yeso sobre **ADIPROCEM-EPOSET** debe hacerse con el producto fresco al tacto, (tiempo aproximado de 20 a 30 minutos), si no debe repetirse la aplicación de **ADIPROCEM-EPOSET**.

Después de observar un buen anclaje de la primera aplicación de yeso se puede empezar a cargar en un espesor máximo recomendado de **1.5 cms**. Si la carga que deba utilizarse es mayor a lo recomendado es necesario puntear la superficie, al utilizar este medio mecánico de acondicionamiento de superficie no es necesario utilizar **ADIPROCEM-EPOSET**.

No esta demás reiterar que la superficie debe estar exenta de polvo, partes sueltas, aceites, restos de desmoldantes o membrana de curado que impidan una

buena adherencia. Primero se debe saturar la superficie con agua sin dejar agua libre y luego aplicar **ADIPROCEM-EPOSET** con brocha o rodillo en forma pura.

INFORMACION TECNICA

Apariencia : Líquido viscoso
Color : Blanco y/o Rosado
Densidad : 1,00 +/- 0,02 grs/cm³.

PROPIEDADES

ADIPROCEM-EPOSET mejora notablemente las propiedades de los yesos, aumentando la adherencia y evitando las sopladuras que se producen en este tipo de recubrimientos.

Al utilizar **ADIPROCEM-EPOSET** se elimina el punteado antes de aplicar el yeso, todo esto previa labor de limpieza de la superficie.

RENDIMIENTO

El rendimiento de **ADIPROCEM-EPOSET** depende de la textura y porosidad del sustrato base. Como promedio:

- Sobre hormigón sin afinar: 260 grs./m²
- Sobre mortero grano perdido: 110 grs./m²

PRECAUCIONES

- Utilizar guantes y lentes de seguridad.
- Limpiar los utensilios a utilizar con abundante agua.
- Agitar el producto antes de usar.
- No dejar congelar.
- Evite el contacto con los ojos y la piel (caso contrario lavar con abundante agua).



OBSERVACION IMPORTANTE

- **ADIPROCEM-EPOSET no se debe utilizar a temperaturas bajo 10°C**

ALMACENAMIENTO

ADIPROCEM-EPOSET tiene una vida útil de almacenamiento 12 meses

FORMATOS

- Tambor de 200 litros
- Tineta de 20 litros

La información contenida en esta publicación se basa en nuestro conocimiento actual, verdadera y precisa, pero toda recomendación o sugerencia realizada es sin garantía, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.

Adhesivo Acrílico para Yesos
ADIPROCEM-EPOSET

Teléfonos: +562 2747 1101 / +562 2738 5428

Dirección: Cerro Los Cóndores #9701, Galpón 6, Quilicura, Santiago de Chile

Web: www.adiprocem.cl / Email: contacto@adiprocem.cl