



DESCRIPCION

ADIPROCEM-GROUT 412 es una mezcla de tipo cementicia de alta resistencia, listo para usar, con áridos de granulometría controlada, aditivos de alta tecnología exenta de cloruros y componentes metálicos, capaz de controlar la expansión y la retracción en estado plástico.

USOS

- Anclaje de pernos.
- Relleno seco.
- Fijación y nivelación de maquinaria pesada.
- Rellenos y anclajes en puentes y estructuras prefabricadas.
- Placas base y relleno bajo columnas de acero.
- No es recomendable utilizarlo donde se requiera un grout de precisión.

MODO DE EMPLEO

- La superficie de hormigón debe encontrarse en estado sano, sin partes sueltas, libre de polvo. El hormigón debe saturarse con agua, sin que exista agua superficial al momento de la aplicación.
- Colocar **ADIPROCEM-GROUT 412** dentro de los primeros treinta minutos de haber mezclado. Introduzca el mortero por un solo lado para evitar la inclusión de aire. Es posible colocar espesores mínimos de 5 mm.
- El diseño de este producto permite utilizarlo en un rango de temperatura entre los 10° y 35° C.

INFORMACION TECNICA

Apariencia : Polvo cementicio
Color : Gris
Densidad : 1,650 +/- 0,02 grs/ml

PROPIEDADES

- Alta impermeabilidad.
- Altas resistencias mecánicas.
- Exudación y expansión controladas, lo que asegura la adherencia y el traspaso de cargas.
- Consistencia fluida.
- Completo llenado de huecos.
- Color similar al hormigón.
- Económico.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

En caso de rellenar espesores mayores a 10 cms, es recomendable mezclar con gravilla de 10 mm. de tamaño máximo en una proporción de 1 parte en peso de **ADIPROCEM-GROUT 412** por 0,5 partes de gravilla.

CURADO

Una vez terminada la instalación de **ADIPROCEM-GROUT 412**, es necesario cubrir con arpillera húmeda o polietileno por lo menos durante 6 horas, luego debe aplicarse **ADIPROCEM-RESOL 10**, o con abundante agua por un tiempo mínimo de 7 días.

RENDIMIENTO

ADIPROCEM-GROUT 412 en su versión de 25 kilos, mezclados con 3 a 5 litros de agua, dependiendo de la fluidez requerida, proporcionan 13 litros de mortero fluido.

ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL

ADIPROCEM-GROUT 412 debe almacenarse en un lugar fresco y seco. En tales condiciones se asegura una duración de 6 meses en envase original.

Mortero sin retracciones con agregados naturales
ADIPROCEM-GROUT 412



FORMATOS

- Saco de 25 kilos.

La información contenida en esta publicación se basa en nuestro conocimiento actual, verdadera y precisa, pero toda recomendación o sugerencia realizada es sin garantía, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.

Mortero sin retracciones con agregados naturales

ADIPROCEM-GROUT 412

Teléfonos: +562 2747 1101 / +562 2738 5428

Dirección: Cerro Los Cóndores #9701, Galpón 6, Quilicura, Santiago de Chile

Web: www.adiprocem.cl / Email: contacto@adiprocem.cl