



### DESCRIPCIÓN

Es un mortero pre dosificado a base de conglomerantes hidráulicos, aditivos y adiciones para reparación de elementos de hormigón donde se requieran un fraguado rápido y un color uniforme

### PROPIEDADES

Es un producto tixotrópico y auto soportante, puede colocarse ya sea en muros, cielos, pisos, etc.

Elevadas resistencias mecánicas, tanto a la compresión como a la flexo tracción.

Su expansión controlada evita el problema de fisuración que normalmente se presenta en una reparación.

Por tratarse de un producto pre dosificado que solo requiere que se agregue agua para su colocación, asegura la obtención de las propiedades tanto en estado fresco como endurecido.

### CAMPO DE APLICACIÓN

- Reparaciones de elementos prefabricados.
- Reparaciones de bordes y despuntes.
- Reparación de vigas, losas, muros y columnas.
- Rellenos de poros y oquedades en hormigón.

### MODO DE EMPLEO

La superficie de hormigón debe encontrarse en estado sano, sin partes sueltas, libre de polvo. Luego debe humedecerse la superficie hasta saturar los capilares y poros del material a reparar

En un recipiente impermeable deberá colocarse Reparación Listo y agregar aproximadamente 0.16 litros de agua por kilo (3.2 litro por cada saco). Mezclar en forma manual o mecánica hasta obtener una mezcla uniforme.

Aplique de inmediato una vez mezclado con plana o llana. Proteja del viento y sol directo. Aplique en capas de 2 cm máximo o agregue gravilla de 10 mm o 20 mm (25%

- 30% del peso) en espesores más gruesos. Evite la desecación del producto aplicando una membrana de curado, polietileno o riego directo por a lo menos 3 días.

Temperatura de aplicación 5°C a 30°C.

Si requiere una alta adherencia, utilizar ADIPROCEM LATEX o EPOXIDUR L como puente adherencia.

### RENDIMIENTO

- 1.7 kg/lt de relleno.

### FORMATOS

- Sacos de 20 Kg

### ALMACENAMIENTO

Reparación Listo debe almacenarse en un lugar fresco y seco. En tales condiciones se asegura una duración de 6 meses en envase original

*La información contenida en esta publicación se basa en nuestro conocimiento actual, verdadera y precisa, pero toda recomendación o sugerencia realizada es sin garantía, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.*

Mortero para restauración en Hormigón  
**ADIPROCEM-REPARACION LISTO**