



DESCRIPCION

ADIPROCEM-SEAL 41 es un producto pre-dosificado de dos componentes, diseñado para lograr un revestimiento impermeable para hormigón y morteros excelente adherencia y resistencias mecánicas. ADIPROCEM-SEAL 41 contiene una emulsión de resinas sintéticas (Líquido) y cementos especiales, áridos de granulometría, aditivos especiales (Polvo).

USOS

ADIPROCEM-SEAL 41 se utiliza como revestimiento impermeable de edificación.

- Sobre hormigón, mortero, etc.
- Estanques, canales, túneles, fachadas, subterráneos, jardineras, radiers, etc.

MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar ADIPROCEM-SEAL 41 se debe limpiar la superficie de todo resto de pintura, yeso, polvo, etc, que impida una adecuada adherencia. la superficie debe estar saturada (agua), superficialmente seca, antes de iniciar la aplicación.

Aplicar con brocha o llana metálica (en este caso deberá considerar un 90% de la parte líquida) en espesores no mayores a 2 mm. por cada capa.

En un recipiente limpio, deberá colocarse la parte líquida y agregar en forma lenta la parte B, revolviendo hasta dejar la muestra homogénea y sin grumos.

El mezclado puede efectuarse en forma manual o mecánica. Para grandes volúmenes se recomienda un mezclador de bajas revoluciones (400 a 800 r.p.m.).

Dejar reposar de 3 a 6 horas entre cada capa aplicada para obtener mejores resultados.

INFORMACION TECNICA

Aspecto Parte A: Líquido color blanco

Aspecto Parte B: Polvo color gris

Densidad : 1,800 +/- 0,2 grs/ml

RENDIMIENTO

- Aprox 1,5 kgs/m² por capa.

PROPIEDADES

ADIPROCEM-SEAL 41 confiere las siguientes características:

- Excelente impermeabilidad y adherencia sobre diferentes superficies aún bajo presión de agua ya sea directa (estanques de agua potable) o indirecta (subterráneos).
- Fácil aplicación.
- Se aplica en espesores de 1 a 2 mm.
- Se utiliza en interiores como exteriores.
- Excelente estabilidad a través del tiempo.
- Producto pre-dosificado, es decir, controlan las características y propiedades finales de la mezcla.
- Puede pintarse sobre él, una vez endurecido.
- No es tóxico y está certificado para su uso en contacto con el agua potable.

FORMATOS

- Juego 25 kilos
(Parte A, bidón de 5 kilos
Parte B, saco de 20 kilos)

ALMACENAMIENTO

El producto almacenado en su envase original, bien cerrado y bajo techo, dura aprox. 6 meses.

La información contenida en esta publicación se basa en nuestro conocimiento actual, verdadera y precisa, pero toda recomendación o sugerencia realizada es sin garantía, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.