



DESCRIPCION

ADIPROCEM-SEAL es un producto compuesto de resinas acrílicas, fillers y aditivos. Viene listo para su aplicación. Una vez aplicado forma un revestimiento elástico e impermeable de excelente adherencia y buenas resistencias mecánicas de larga duración.

PROPIEDADES

ADIPROCEM-SEAL confiere las siguientes características:

- Excelente impermeabilidad y adherencia sobre diferentes sustratos: ladrillo, hormigón, piedra, mortero, etc.
- Fácil aplicación con brocha o llana metálica.
- Aplicaciones en bajo espesor, entre 1,5 a 2 mm.
- Se utiliza en interiores o exterior.
- Excelente estabilidad en el tiempo.
- Soporta presiones negativas.
- Puede pintarse una vez seco.
- Al espolvorear algún fino (cuarzo, arena, etc) se puede lograr una terminación decorativa.

MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar **ADIPROCEM-SEAL** se debe limpiar la superficie de todo resto de pintura, yeso, polvo, etc., que impida una adecuada adherencia.

Luego se debe aplicar una imprimación con el producto diluido en agua, en una relación 1:1 **ADIPROCEM-SEAL**: agua

Luego de imprimir la superficie se aplica **ADIPROCEM-SEAL** puro con brocha o llana en espesores no mayores a 2 mm por cada capa.

Una segunda capa se puede hacer luego que la primera haya secado. Esta

segunda aplicación se debe realizar en sentido transversal a la primera para asegurar un buen cubrimiento.

Aplicación con geotextil: Hacer una imprimación previa diluyendo el producto en una parte de agua. 1:1 **ADIPROCEM-SEAL**: agua.

Luego aplicar una capa de **ADIPROCEM-SEAL** y sobre esta capa, aún fresca, se aplica el geotextil presionándolo para que adhiera bien. Posteriormente aplicar una segunda capa de **ADIPROCEM-SEAL** hasta alcanzar un espesor de 1 a 2 mm.

El geotextil debe traslaparse unos 10 o 15 cms.

INFORMACION TECNICA

Apariencia : Líquido pastoso
Color : Blanco invierno // Rojo
Densidad : 1,25 +/- 0,02 grs/cm³.

RENDIMIENTO

- Sin geotextil 1,3 kg/m² (imprimación más 1 capa de **ADIPROCEM-SEAL**)
- Con geotextil 1.95 kg/m² (imprimación más 2 capas de **ADIPROCEM-SEAL**)

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- **ADIPROCEM-SEAL** debe aplicarse a temperaturas sobre los 5 ° C.
- Las impermeabilizaciones realizadas con **ADIPROCEM-SEAL** que quedarán expuestas a la intemperie o bajo los rayos solares deben protegerse con arena espolvoreada sobre el producto fresco (recién aplicado).
- Las superficies tratadas con **ADIPROCEM-SEAL** y que van a ser estucadas o revestidas debe

Teléfonos: +562 2747 1101 / +562 2738 5428

Dirección: Cerro Los Cóndores #9701, Galpón 6, Quilicura, Santiago de Chile

Web: www.adiprocem.cl / Email: contacto@adiprocem.cl



espolvorearse arena sobre el producto fresco para lograr una rugosidad tal que facilite las labores posteriores aumentando la adherencia.

- No es recomendable en zonas expuestas al tráfico.
- Es recomendable utilizar guantes y gafas protectoras.
- Proteger los envases de la acción del sol.
- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua.
- No ingerir.

La información contenida en esta publicación se basa en nuestro conocimiento actual, verdadera y precisa, pero toda recomendación o sugerencia realizada es sin garantía, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.

MODO DE ALMACENAMIENTO

ADIPROCEM-SEAL se almacena en su envase original, herméticamente cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco. La temperatura de almacenamiento debe estar entre los 5 y 30°C

Vida útil 6 meses.

FORMATOS

- Tambor de 250 kilos
- Tineta de 20 kilos

Revestimiento Impermeable Acrílico
ADIPROCEM-SEAL