



DESCRIPCION

ADIPROCEM-2 es un acelerador ultrarrápido de acción inmediata sobre el fraguado del cemento. Producto alcalino que, mezclado con cemento puro, produce el fraguado en segundos.

ADIPROCEM-2 se utiliza para obtener filtraciones de agua aún con fuertes presiones, en grietas o en cavidades en hormigón, albañilería o roca.

USOS

Es ampliamente recomendado para ser aplicado en lechadas de cemento que requieran gran fluidez de fraguado, impermeabilidad y adherencia para ser utilizado en:

- Fisuras de hormigones subterráneos.
- Obturación de filtraciones de agua.
- En túneles y excavaciones en obras minería y centrales hidroeléctricas.
- El taponamiento de filtraciones de agua a presión en tuberías de hormigón armado.
- La inducción de vías de agua hacia barbacanas de evacuación

MODO DE EMPLEO

Limpiar cuidadosamente las grietas o cavidades, eliminar las partes sueltas. Confeccionar una mezcla compuesta de dos partes en volumen de cemento fresco por una parte de **ADIPROCEM-2** revolviendo rápidamente. Aplicar la pasta sobre el agujero o grieta, presione con la mano durante algunos segundos hasta que endurezca. Prepare cada pasta en forma separada, de acuerdo a las grietas a reparar.

INFORMACION TECNICA

Apariencia : Líquido
Color : Levemente Rojo
Densidad : 1,28 – 1,34 grs/cm³.

RENDIMIENTO

Se necesitan 40 cm³. de **ADIPROCEM-2** para 100 grs. de cemento, obteniéndose 70 cm³. de pasta.

Sólo utilice cemento fresco y puro.

No debe diluirse.

Se recomienda usar guantes de goma.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

ADIPROCEM-2 almacenado en tambores (envases originales) deben ser homogenizados, agitándolos antes de ser usado. El producto debe ser protegido de las temperaturas extremas.

FORMATOS

- Tambor de 250 kilos
- Tineta de 25 kilos

La información contenida en esta publicación se basa en nuestro conocimiento actual, verdadera y precisa, pero toda recomendación o sugerencia realizada es sin garantía, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.