



DESCRIPCION

ADIPROCEM-RUGACEM reacciona con el cemento, retardando el fraguado superficial lográndose superficies rugosas.

CAMPO DE APLICACION

- Juntas de hormigonado para mejorar la adherencia.
- Hormigones a la vista con fines estéticos.
- Hormigones que serán estucados.
- Hormigones que deben recibir algún tratamiento posterior, ya que elimina la faena de punteado totalmente.

MODO DE EMPLEO

ADIPROCEM-RUGACEM puede ser aplicado indistintamente a los moldajes o directo al hormigón.

Sobre los moldajes: **ADIPROCEM-RUGACEM** se aplica con brocha o pulverizado sobre los moldajes secos (igual operación con desmoldante tradicional), se dejan secar no más allá de 24 horas, evitando el contacto con la lluvia. Luego de desmoldado se lava la superficie con agua, escobillando para eliminar la lechada superficial.

Sobre el hormigón: **ADIPROCEM-RUGACEM** aplicado al hormigón se utiliza con el método arriba mencionado (brocha o pulverizador) esparciéndolo en forma pareja en toda la superficie a tratar antes de una (1) hora de terminada la faena. Al día siguiente se lava la superficie con agua a presión y cepillo para eliminar la lechada.

INFORMACION TECNICA

Apariencia : Líquido
Color : Levemente amarillo semi-transparente.
Densidad : 1,150 grs/cm³.

PROPIEDADES

Retarda el fraguado de la lechada superficial del cemento, hasta una profundidad de 7mm; la que, al ser eliminada, permite obtener una textura rugosa con el agregado a la vista. Mejora la adherencia del hormigonado sin necesidad de picar las superficies. **ADIPROCEM-RUGACEM** permite a través de su acción, obtener superficies rugosas con lo que se evita el punteado del hormigón a estucar o simplemente dejar la superficie a la vista con fines estéticos.

RENDIMIENTO

ADIPROCEM-RUGACEM se aplica diluido o concentrado según el resultado que se quiera obtener. Diluido en agua 1: 1.

ADIPROCEM-RUGACEM concentrado rinde aproximadamente 200 a 250 grs./m²

FORMATOS

- Tambor de 200 litros
- Tineta de 20 litros

La información contenida en esta publicación se basa en nuestro conocimiento actual, verdadera y precisa, pero toda recomendación o sugerencia realizada es sin garantía, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.

Retardador Superficial

ADIPROCEM-RUGACEM